



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR DEEP CLEANER



Außenbereich

Für patiniertes Holz

Reinigt patinierte Holzoberflächen im Freien und frischt sie auf; z. B. Gartenmöbel und Terrassen.



Auftragen

Leicht aufzutragen

Der gebrauchsfertige Reiniger kann mit Pinsel, Rolle oder Spritze aufgetragen werden.



schrubben

Intensivreinigung

Dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Kann mit einer harten Scheuerbürste oder einer WOCA-Siliziumbürste geschrubbt werden.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Exterior Deep Cleaner ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen. Exterior Deep Cleaner dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der

Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Behandlung mit WOCA Exterior Wood Oil folgen.

ANWENDUNGSBEREICH

Für Terrassen, Wandkleidungen, Zäune, Gartenmöbel usw. geeignet. Ideal für alle Holzarten.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l
Verpackung: 0,75 L, 2,5 L und 5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Behandlung muss in trockenem, am besten bewölktem Wetter erfolgen, da der Reiniger nicht eintrocknen darf. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Bitte beachten

Exterior Deep Cleaner ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.




SPÜLEN



AUFTRAGEN



REINIGUNG



SPÜLEN

BEHANDLUNG

- 1 Holz mit reichlich Wasser tiefend nass machen. Möglichst einen Wasserschlauch verwenden.
- 2 Den Exterior Deep Cleaner mit Pinsel oder Spritze gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.
- 3 Nach ca. 15-20 Minuten das Holz mit einer steifen Bürste oder einem Besen abschrubben. Für das beste Ergebnis empfehlen wir die WOCA Siliciumkarbid Bürste.
- 4 Den Exterior Deep Cleaner mit reichlich Wasser abspülen und das Holz 48 Stunden lang trocknen lassen, bevor Exterior Wood Oil aufgetragen wird. Das Holz muss vollständig trocken sein.

Wird eine vollständig glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. hoch stehende Holzfasern durch Nachschleifen mit Korn 180-240 vor dem Ölen entfernt werden.