



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER XP-2K LACQUER

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Master XP-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der sich durch extreme Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Kratzer und Flecken auszeichnet. Die einzigartige Leistung des Lacks passt perfekt zu öffentlichen Flächen mit starker Verkehrsbelastung wie z. B. Kantinen oder Treppen, da der starke Schutz und die Widerstandsfähigkeit das Reinigen und Pflegen der Böden problemlos machen. Der Lack hinterlässt durch seinen hohen Gehalt an

Trockenmasse das Holz mit kräftigem, reichem Aussehen. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lackieren von neuen, unbehandelten und frisch geschliffenen Holzböden in öffentlichen Bereichen mit starkem Verkehr. Ideal für alle Holzarten.

### Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Verpackung: 4,5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener

Glanz: Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 und Seidenglanz/Glanz ca. 40.



Widerstandsfähigkeit

### Extrem hohe Widerstandsfähigkeit

Robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen schwarze Absatzspuren, Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken. Erfüllt höchste Ansprüche an Rutschhemmung. Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1.



5-6 Std.

### Trocknungszeit

Zwischen den Schichten: 2-3 Std. bei 20° C.  
Leichte Verwendung: 5-6 Std.  
Durchgehärtet: 5 bis 7 Tage



Pflege

### Pflegeleicht

Es kann mit WOCA Master Cleaner und WOCA Master Care für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.



# ANWENDUNG

## Vorbereitung

Wichtig: Bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 50% und Temperaturen von 15° - 25°C sind die Verarbeitungsbedingungen am stabilsten. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenverleimung zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für Tropenhölzer oder bereits vorher geöltes Holz verwenden.

## Bitte beachten


Wird die Trocknungszeit nicht beachtet kann es zu schlechterer Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

## Instandhaltung und Reinigung

Wöchentliche Reinigung: Master Cleaner, #684525  
Halbjährliche Pflege: Master Care, #684125



AUFTRAGEN X 2



SCHLEIFEN



AUFTRAGEN

## BEHANDLUNG

- 1 Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Classic 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich zusammenschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren.
- 2 Eine gleichmäßige Schicht unverdünnten Master XP-2K Lacquer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 3 Mit Korn 150-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 4 Tragen Sie die letzte Schicht des Master XP-2K Lacquer mit einem Härter auf (frisch gemischt).

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5-6 Std. vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. Frühestens 24 Std. nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 5 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.