



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER RD-2K LACQUER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Master RD-2K Lacquer ist ein schnell trocknender Zweikomponentenlack, der zusammen mit einem isocyanatfreien Cross-linking-Härter verwendet wird. Der Lack ist für öffentliche Räume mit extremer Verkehrsbelastung bestimmt, z. B. Kantinen und Treppen, da er äußerst effektiv schützt, eine starke rutschsichernde Wirkung besitzt und besonders widerstandsfähig gegen schwarze Absatzmarken, Risse und Flecken ist. Der Lack ist klar und erhält das helle

nordische Aussehen des Holzes auf schönste Weise. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lackieren neuer, unbehandelter und frisch geschliffener Holzböden auf öffentlichen Flächen mit starker Verkehrsbelastung. Ideal für alle Holzarten.

Product information

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Verpackung: 5 L + 100 ml Master 2K Hardener

Glanz: Matt/Glanz ca. 10 und Seidenmatt/Glanz ca. 20.



Pot life:
48 hours



Widerstandsfähigkeit

Extrem hohe Widerstandsfähigkeit

Robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen schwarze Absatzspuren, Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken. Erfüllt höchste Ansprüche an Rutschhemmung. Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1.



5-6 Std.

Trocknungszeit

Zwischen den Schichten: 2-3 Std. bei 20° C.
Leichte Verwendung: 5-6 Std.
Durchgehärtet: 5 Tage



Härter

Master Pure 2K Hardener

Ein sehr wirksamer, isocyanatfreier Härter, der den Lack aktiviert und stärkt und problemlos zu verarbeiten ist. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.



Instandhaltung

Pflegeleicht

Es kann mit WOCA Master Cleaner und WOCA Master Care für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.





ANWENDUNG

Vorbereitung

Wichtig: Bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 50% und Temperaturen von 15° - 25°C sind die Verarbeitungsbedingungen am stabilsten. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenverleimung zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für Tropenhölzer oder bereits vorher geöltes Holz verwenden.


Bitte beachten

Wird die Trocknungszeit nicht beachtet kann es zu schlechterer Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Instandhaltung und Reinigung

Wöchentliche Reinigung: Master Cleaner, #684525

Halbjährliche Pflege: Master Care, #684125



BEHANDLUNG

- 1 Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Pure 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich aufschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren.
- 2 Eine Schicht Master RD-2K Lacquer unverdünnt mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 3 Mit Korn 120-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 4 Tragen Sie die letzte Schicht des Master RD-2K Lacquer mit einem Härter auf (frisch gemischt).

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5-6 Std. vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. Frühestens 24 Std. nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 5 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.