



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER TS-2K LACQUER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragende Haltbarkeit und besondere Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der

Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lackieren von neuen, unbehandelten und frisch geschliffenen Holzböden in Gängen, Sporthallen usw. Für alle Holzarten geeignet.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Verpackung: 4,5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener

Glanz: Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 und Seidenglanz/Glanz ca. 40.



Sehr hohe Widerstandsfähigkeit

Robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen schwarze Absatzspuren, Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken. Für Sportböden zugelassen.



Trocknungszeit

Zwischen den Schichten: 2-3 Std. bei 20° C.
Leichte Verwendung: 5-6 Std.
Durchgehärtet: 5 Tage



Pflegeleicht

Es kann mit WOCA Master Cleaner und WOCA Master Care für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.





ANWENDUNG

Vorbereitung

Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15° C, besser aber um 20° C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. WOCA Intensive Wood Cleaner kann zur Reinigung geschliffener Holzböden vor dem Grundieren oder Lackieren dienen. Den Boden bitte über Nacht vollständig trocknen lassen.. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenbindungen zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für Tropenhölzer oder bereits vorher geöltes oder gewachstes Holz verwenden.

Bitte beachten


Wird die Trocknungszeit nicht beachtet kann es zu schlechterer Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Instandhaltung und Reinigung

Wöchentliche Reinigung: Master Cleaner, #684525
Halbjährliche Pflege: Master Care, #684125



AUFTRAGEN X 2



SCHLEIFEN



AUFTRAGEN

BEHANDLUNG

- 1 Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Classic 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich aufschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren.
- 2 Eine Schicht Master TS-2K Lacquer unverdünnt mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 3 Mit Korn 120-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 4 Tragen Sie die letzte Schicht des Master TS-2K Lacquer mit einem Härter auf (frisch gemischt).

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5-6 Std. vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. Frühestens 24 Std. nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 5 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.